

СВЕРХПРОЧНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИТАНPRO МАТОВЫЙ

Свойства

ТИТАНPRO матовый – сверхпрочное матовое защитное полиуретановое покрытие повышенной прочности со структурным эффектом. Защищает от различных механических воздействий, выдерживает жёсткие условия эксплуатации. Превосходная устойчивость к химическому, атмосферному воздействию и ультрафиолетовому излучению. Обеспечивает отличную антикоррозийную защиту. Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхностей, образует прочное и эластичное покрытие, сохраняет структуру после высыхания. Используется во всех климатических условиях.

Нанесение на поверхности

Может наноситься на все виды поверхностей. Окрашенные детали, пластмассы, дерево, стекло. При нанесении на алюминий, голый металл, гальванические поверхности, не рекомендуется применение протравочных грунтов.

Подготовка поверхности

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ ГРУНТЫ - сухая обработка абразивом P240-P320 до финишного выравнивания, продуть воздухом, обезжирить. Допускается нанесение ТИТАНPRO «мокрым по мокрому», при использовании грунта системы мпм.

СТАЛЬ - сухая обработка абразивом P120, продуть воздухом, обезжирить. Допускается нанесение ТИТАНPRO методом "мокрым по мокрому". Рекомендуется предварительное грунтование кислотным грунтом с последующим перекрытием акриловым грунтом, цинконаполненными, эпоксидными или полиуретановыми грунтами.

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ - сухая обработка абразивом P180-P240, продуть воздухом, обезжирить.

ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ - допускается нанесение материала на ранее окрашенные поверхности после предварительной, тщательной подготовки поверхности матированием при помощи грубого абразива P120 - P280.

НЕОКРАШЕННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА – бампера, расширители арок, пороги, накладки и т.д., перед нанесением ТИТАНPRO подлежат аналогичной процедуре матирования с целью достижения наилучшей адгезии с сверхпрочным противоударным покрытием. Рекомендуется перед нанесением использовать грунт для пластика.

ПРИМЕНЕНИЕ - АНТИГРАВИЙНЫЙ ПИСТОЛЕТ

Черный ТИТАНPRO

Тщательно взболтать флакон (850гр), добавить отвердитель (150гр), тщательно перемешать, закрутить пистолет, смесь готова к нанесению.

Колеруемый ТИТАНPRO

Тщательно взболтать флакон (850гр), добавить отвердитель (150гр), добавить 100гр колера (акрил/базовая краска, колеровочные пасты), закрутить пистолет, смесь готова к нанесению.

ПРИМЕНЕНИЕ - ОКРАСОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ СОПЛО 2.0-2.5мм

Черный/колеруемый ТИТАНPRO

Тщательно взболтать флакон 850гр, добавить в сам флакон 50гр разбавителя, тщательно взболтать, вылить в пустую емкость, добавить отвердитель 150гр, перемешать, добавить 100гр колера (акрил/базовая краска, колеровочные пасты), перемешать, залить в бачок окрасочного пистолета, смесь готова к применению.

Пропорции смешивания

Вес: 850гр(комп.А) – 150гр(комп.Б)

Условия нанесения

Рекомендуется нанесение при температуре выше 20°C и относительной влажности не выше 80%
Срок годности смеси (комп. А и Б) не более 30 минут при 20°C

Время отверждения

Межслойная сушка при 20°C от 15-20мин
Высыхание на отлип при 20°C – 3 часа
Высыхание для монтажа при 20°C – 24 часа
Полная полимеризация (полная твёрдость) – 21 день

Рекомендации

Грубая структура – расстояние не более 50см от поверхности, давление на выходе 2-3 атм, межслойная сушка 10-15мин
Средняя структура (матовая) – расстояние 50-60см от поверхности, давление на выходе 3-4 атм, межслойная сушка 25-30мин
Мелкая структура – расстояние более 70см от поверхности, давление на выходе 4-6 атм, межслойная сушка 40-50мин
Количество слоёв – минимум 2-3 слоя

Чистка инструментов

Растворитель 646

Условия хранения

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла.
Избегать воздействия прямых солнечных лучей

Срок годности:
12 месяцев от даты производства
Цвет: черный, колеруемый

Фасовка:
850гр Комп А
150гр Комп Б