



BRULEX

1К-Грунт для пластика



- ☐ 1К-грунтовка для трехслойного окрашивания пластмассовых поверхностей
- ☐ экономичен, нет отходов материала
- ☐ адгезия ко всем наружным пластмассовым деталям легковых автомобилей
- ☐ материал готов для нанесения методом распыления
- ☐ выпускается также в аэрозольной упаковке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- одноразовое нанесение методом распыления грунтовки Brulex 1К-Грунт для пластика
- нанесение эластифицированных 2К-наполнителей Brulex
- выдержка 10 мин/20 °С



1К-Грунт для пластика

ПРИМЕНЕНИЕ:

адгезионная грунтовка для пластиков

ПОДЛОЖКА:

- полипропилен, полипропилен/смесь этилена, пропилена и диена, сополимеры акрилонитрила, бутадиена и стирола, стирол-акрилонитрил, поликарбонат, полиамид, полиуретан-отверждающаяся заготовка, полученная литьем под давлением, термопластичный полиуретан, усиленный, полиоксифенилен, полибутилентерефталат, эластичный ППУ, ненасыщенные полиэферы, армированные стекловолокном

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:




Необходимо производить предварительную обработку! см. Лакокрасочную систему **Brulex S1**.

ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Если не предписано законом использовать индивидуальные средства противохимической защиты, то мы рекомендуем это делать.




материал готов для нанесения методом распыления, перед нанесением хорошо взбалтывать



1,3 – 1,4 мм
2-2.5 бар
1 = 1 – 2 микрон



1,7 – 1,8 мм
3 – 4 бар
1 = 1 – 2 микрон



воздушная сушка 10 мин/20 °C



эластифицированные 2К-наполнители **Brulex**



1К-Грунт для пластика

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ:		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:	Содержание нелетучих компонентов:		Содержание органических растворителей (VOC)	
10 °С		0,915 г/см ³	4,9 весовых %	95,1 объемных %	867,6 г/л	

**Теоретический
расход/укрывистость:**

8-10 м²/литр при толщине сухой пленки 2 микрона

ОСНОВА:

специальные полимеры

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

После работы сразу очистить разбавителем для очистки.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:



пистолет распылитель
с красконаливным стаканом
1,3 мм

- Рекомендуется использовать для работ с данным материалом опытного специалиста.
- Нанести один тонкий слой грунтовки **Brulex** 1К-Грунт для пластика.
- При необходимости возможно окрашивание 2К и базовыми эмалями.

Эти данные соответствуют современному уровню наших знаний и информируют о нашей продукции и возможностях ее применения. Они не имеют целью гарантировать определенные свойства материалов и их пригодность для конкретной цели применения. Следует соблюдать предупреждения на этикетках. Необходимо учитывать охрану существующих прав промышленной деятельности. В рамках наших обычных условий торговли мы обеспечиваем безукоризненное качество.